

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório de Ensaio de Produtos

RELATORIO Nº 1.5.0769/2014
Refª amostra 2014.09.320/PP

Cliente José da Silva Moreira, Lda. Projecto nº 3.1.5.29029
Endereço 4705-670 BRAGA
Material Pedra Natural Data ensaio 07-03-2014
Refª cliente Granito (Montariol) Data entrada 27-02-2014

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO SOB CARGA CENTRADA


(segundo EN 12372:2006)

N.º do Provete	Força de rotura (N)	Resistência à flexão (MPa)	Média (MPa)	σ (MPa)
1	5130	15,6	14,9	2,0
2	5230	15,9		
3	5660	17,6		
4	3330	10,5		
5	5360	16,7		
6	4800	15,1		
7	4220	13,3		
8	4370	13,7		
9	5170	16,4		
10	4580	14,2		

Amostragem: Sob responsabilidade do cliente

COIMBRA, 07 de Abril de 2014

Responsável pela elaboração



André Santos

Responsável do Laboratório



Joaquim Valente de Almeida