

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº 1.5.0770/2014
Refª amostra 2014.09.320/PP

Cliente José da Silva Moreira, Lda. Processo nº 3.1.5.29029
Endereço 4705-670 BRAGA
Material Pedra Natural Data ensaio 07-04-2014
Refª cliente Granito (Montariol) Data entrada 27-02-2014

DETERMINAÇÃO DA MASSA VOLÚMICA APARENTE E POROSIDADE ABERTA


(segundo EN 1936:2006)

Provete	Massa volúmica aparente ρ_b (kg/m ³)	Porosidade aberta p_o (%)
1	2690	0,7
2	2690	0,7
3	2660	0,7
4	2690	0,8
5	2690	0,8
6	2680	0,8
Média	2690	0,8


Dimensões dos provetes: 50x50x50mm

COIMBRA, 07 de Abril de 2014

Responsável pela elaboração


André Santos

Responsável do Laboratório


Joaquim Valente de Almeida