

CTCV - Medição e Ensaio
 Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº 1.3.0771/2014

Refª amostra 2014.09.320/PP

Cliente José da Silva Moreira, Lda. Processo nº 3.1.5.29029

Endereço 4705-670 BRAGA

Material Pedra Natural Data ensaio 01-04-2014

Refª cliente Granito (Montariol) Data entrada 27-02-2014

ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE

(segundo EN 1925:1999)

Provete	Coeficiente de absorção de água por capilaridade (g/m ² .s ^{0,5})	
	Valor individual	Média
1	1,60	1,85
2	1,96	
3	1,83	
4	2,12	
5	1,94	
6	1,63	

Amostragem: Sob responsabilidade do cliente

COIMBRA, 08 de Abril de 2014

Responsável pela elaboração



André Santos

Responsável do Laboratório



Joaquim Valente de Almeida