

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº 1.5.0773/2014
Refª amostra 2014.09.320/PP

Cliente José da Silva Moreira, Lda. Processo nº 3.1.5.29029
Endereço 4705-670 BRAGA
Material Pedra Natural Data ensaio 07-03-2014
Refª cliente Granito (Montariol) Data entrada 27-02-2014

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO


(segundo EN 14157:2004 - Método A)

Provete	Corda da calote (mm)	
	Valor individual	Média
1	14,0	15,0
2	14,5	
3	15,5	
4	14,5	
5	14,5	
6	14,5	

Amostragem: Sob responsabilidade do cliente

COIMBRA, 08 de Abril de 2014

Responsável pela elaboração


André Santos

Responsável do Laboratório


Joaquim Valente de Almeida