

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº 1.5.0774/2014
Refª amostra 2014.09.320/PP

Cliente	José da Silva Moreira, Lda.	Processo nº	3.1.5.29029
Endereço	4705-670 BRAGA		
Material	Pedra Natural	Data ensaio	31-03-2014
Refª cliente	Granito (Montariol)	Data entrada	27-02-2014

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO (USRV)

(segundo EN 14231:2003)

SECO

Provete	Média leituras	Média USRV
1	70	70
2	69	
3	71	
4	70	
5	71	
6	71	

HÚMIDO

Provete	Média leituras	Média USRV
1	50	50
2	50	
3	51	
4	50	
5	50	
6	51	

Amostragem: Sob responsabilidade do cliente

COIMBRA, 08 de Abril de 2014

Responsável pela elaboração


André Santos

Responsável do Laboratório


Joaquim Valente de Almeida