

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO N° 1.5.0775/2014
Refª amostra 2014.09.320/PP

Cliente José da Silva Moreira, Lda. Processo nº 3.1.5.29029
Endereço 4705-670 BRAGA
Material Pedra Natural Data ensaio 07-04-2014
Refª cliente Granito (Montariol) Data entrada 27-02-2014

RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO

(segundo EN 14066:2003)

Provete	$\Delta m(\%)$	$\Delta E_d(\%)$
1	0,01	15,5
2	0,01	20,2
3	0,02	11,9
4	0,02	12,4
5	0,02	6,5
Média	0,02	13,3

Δm - perda de massa

ΔE_d - perda de módulo de elasticidade

Amostragem: Sob responsabilidade do cliente

COIMBRA, 08 de Abril de 2014

Responsável pela elaboração


André Santos

Responsável do Laboratório


Joaquim Valente de Almeida